

EDERRA: PINTURAS PLASTICAS

EDERKIROL

DESCRIPCION

. Pintura acrílica al agua para la protección y mantenimiento de frontones y pistas deportivas. Posee un muy buen anclaje y dureza final. Evita la aparición de mohos y algas prolongando la vida útil de la superficie tratada.

CAMPOS DE APLICACION

. **Interiores y exteriores.** Superficies de cemento y pistas de frontón. Es apropiada para aquellas superficies que requieran una buena adherencia y un equilibrio dureza elasticidad apropiado para aguantar impactos y evitar fisuraciones.

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Superficies nuevas. Limpiar de polvo y grasa. Se recomienda usar la primera mano a modo de imprimación diluyendo un 10% la pintura. Posteriormente aplicar una o dos manos sin diluir o con dilución del 5 %. Si las superficies son excesivamente pulidas lijar para abrir el poro y facilitar el anclaje de la pintura.

Superficies viejas. Debe eliminarse la pintura en mal estado, repasar las zonas defectuosas y desconchadas antes de comenzar a pintar con masilla o con mortero especial de reparación sin son grietas importantes. Tras el saneamiento del soporte, se procede como en las superficies nuevas. Si la superficie es muy polvorienta es conveniente aplicar la imprimación fijadora FIJAKRIL para evitar desconches.

DATOS TECNICOS

Los datos que se detallan a continuación han sido obtenidos tanto en nuestro laboratorio como en CIDEMCO, laboratorio externo acreditado para realizar ensayos con certificado ENAC para pinturas y recubrimientos.

| | |
|---------------------------|--|
| Acabado | Liso |
| Color | Verde frontón, puede consultarse otros colores de la carta EDERRA. |
| Densidad | (1.37+/- 0.05) Kg/lt. |
| Volumen de sólidos | (50 +/-0.5) % |
| Rendimiento | Entre 8y 10 m ² / lt. cada mano, dependiendo del estado de la superficie |
| Punto de inflamación | No inflamable |
| Secado | Al tacto: 30-40 min. Repintado: 4-6 horas. |
| Conservación en el envase | 12 meses sin alteraciones si se mantiene preservado de heladas y altas temperaturas. |
| Resistencia a los álcalis | Buena resistencia según la norma UNE 48243:2007; sin observarse alteraciones. |
| Envejecimiento artificial | Tras la exposición a ultravioleta fluorescente y al agua según UNE –EN ISO 11507:2002 no presenta alteraciones. Ni el brillo se ve afectado ni existe alteraciones en la escala de grises. |

PRECAUCIONES

- No aplicar a temperaturas de soporte inferiores a los 5°C.
- Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.
- Los útiles de trabajo deben limpiarse con agua inmediatamente después de terminar el trabajo.
- Si se utiliza pistola Airless es conveniente el uso de mascarilla.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico litografiados de 4 y 15 lts.

Nota: La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos de EDERRA, ya sean verbales, por escrito, o mediante ensayos, se practican según nuestra experiencia y actuales conocimientos sobre los productos. Considerando siempre que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados, se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna, puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Obviamente garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras condiciones generales de ventas y suministro.

