

EDERRA: PINTURAS PLASTICAS

EDERMAT K-24

DESCRIPCION

Pintura plástica al agua formulada a partir de copolímeros vinílicos, dióxido de titanio, cargas y aditivos específicamente seleccionados para darle un acabado mate, excelente poder cubriente, gran blancura y lavabilidad. Pintura de gran sedosidad para acabados decorativos de calidad. Pintura que además resiste a los agentes atmosféricos y tiene buenas condiciones para su uso externo. Especialmente aditivada para retrasar la aparición de hongos y moho.



CAMPOS DE APLICACION

Interiores y exteriores. Para uso general en construcción y decoración. Paredes de yeso, escayola, pladur, hormigón, mortero, cemento tanto interiores como exteriores.

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Superficies nuevas. Limpiar de polvo y grasa. Aplicar una primera mano diluyendo entre un 10 y 15%, y la segunda mano diluida entre un 5 y un 10%. No son necesarias las imprimaciones.

Superficies de Yeso proyectado. Pueden surgir problemas de pintado debido a diferencias de fraguado o secado entre distintas zonas de un mismo muro o acabado. Por ello recomendamos aplicar una imprimación penetrante y selladora para después proceder como en cualquier nueva superficie.

Superficies viejas. Debe eliminarse la pintura en mal estado, repasar las zonas defectuosas y desconchadas con la masilla EDERPLAST antes de comenzar a pintar. Luego se procede como en las superficies nuevas. Si la superficie es muy polvorienta es conveniente aplicar la imprimación fijadora FIJAKRIL para evitar desconches.

DATOS TECNICOS

Los datos que se detallan a continuación han sido obtenidos tanto en nuestro laboratorio como en CIDEMCO, laboratorio externo acreditado para realizar ensayos con certificado ENAC para pinturas y recubrimientos.

Acabado	Mate
Color	Blanco y sistema tintométrico
Densidad	(1.57+/- 0.05) Kg/lt.
Volumen de sólidos	(62 +/-0.5) %
Rendimiento	Entre 8 y 10 m ² / lt, dependiendo del estado de la superficie
Punto de inflamación	No inflamable
Secado	Al tacto: 40-55min. Repintado: 6 horas.
Conservación en el envase	12 meses sin alteraciones si se mantiene preservado de heladas y altas temperaturas.
Resistencia al frote húmedo	Pintura de Clase 2 según la clasificación UNE-EN ISO 11998:2002.
Contenido en COV	Máximo 30 g/l.

PRECAUCIONES

- No aplicar a temperaturas de soporte inferiores a los 5°C.
- Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.
- Los útiles de trabajo deben limpiarse con agua inmediatamente después de terminar el trabajo.
- Si se utiliza pistola Airless es conveniente el uso de mascarilla.
-

PRESENTACIÓN

Envases de plástico litografiados de 4 y 15 lts.

Nota: La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos de EDERRA, ya sean verbales, por escrito, o mediante ensayos, se practican según nuestra experiencia y actuales conocimientos sobre los productos. Considerando siempre que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados, se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna, puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Obviamente garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras condiciones generales de ventas y suministro.