

# EDERRA: PINTURAS PLASTICAS

## EDERSAT

### DESCRIPCION

.Pintura plástica satinada al agua formulada a partir de copolímeros vinílicos, dióxido de titanio, cargas y aditivos específicamente seleccionados. Especialmente aditivada para retrasar la aparición de hongos y moho.

### CAMPOS DE APLICACION

**.Interiores y exteriores.** Recomendado para todo tipo de soportes de la construcción

### MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

**Superficies nuevas.** Limpiar de polvo y grasa. Aplicar una primera mano diluyendo entre un 10 y un 15 %, y la segunda mano diluida entre un 5 y un 10 %

**Superficies viejas.** Debe eliminarse la pintura en mal estado. En caso de hongos, musgo etc... se debe proceder a una limpieza mecánica. Luego se realizan los mismos pasos que en el caso anterior. Si la superficie es muy pulverulenta es conveniente aplicar la imprimación selladora para evitar desconches.

En caso de porosidad excesiva o grietas deben ser corregidas antes de la aplicación del recubrimiento.

### DATOS TECNICOS

Los datos que se detallan a continuación han sido obtenidos tanto en nuestro laboratorio como en CIDEMCO, laboratorio externo acreditado para realizar ensayos con certificado ENAC para pinturas y recubrimientos.

<b>Acabado</b>	Satinado
<b>Color</b>	Blanco y sistema tintométrico
<b>Densidad</b>	(1.33+/- 0.05) Kg/lt.
<b>Volumen de sólidos</b>	(48+/-0.5) %
<b>Rendimiento</b>	Entre 8 y 10 m <sup>2</sup> / lt., dependiendo del estado de la superficie
<b>Punto de inflamación</b>	No inflamable
<b>Secado</b>	Al tacto: 40-55 min. <u>Repintado</u> : 6 horas.
<b>Conservación en el envase</b>	12 meses sin alteraciones si se mantiene preservado de heladas y altas temperaturas.
<b>Resistencia al frote húmedo</b>	Pintura de Clase 2 según la clasificación UNE-EN ISO 11998:2002.
<b>Contenido en COV</b>	Máximo 30g/l

### PRECAUCIONES

- No aplicar a temperaturas de soporte inferiores a los 5°C.
- Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.
- Los útiles de trabajo deben limpiarse con agua inmediatamente después de terminar el trabajo.
- Si se utiliza pistola Airless es conveniente el uso de mascarilla.
- No se deben dar manos gruesas.

### PRESENTACIÓN

Envases de plástico litografiados de 4 y 15 lts.



**Nota:** La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos de EDERRA, ya sean verbales, por escrito, o mediante ensayos, se practican según nuestra experiencia y actuales conocimientos sobre los productos. Considerando siempre que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados, se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna, puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Obviamente garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras condiciones generales de ventas y suministro.