

EDERRA : RECUBRIMIENTOS ACRÍLICOS

EDMORTEX R2

DESCRIPCION

Revestimiento acrílico rugoso al siloxano, de acabado pétreo. Caracterizado por su flexibilidad, durabilidad y facilidad de aplicación. Además posee todas las ventajas de las pinturas para exteriores.

- Excelente resistencia a la intemperie
- Impermeable y transpirable
- Permeable al vapor de agua
- Elevado poder hidrofugante
- Muy buena adherencia.



CAMPOS DE APLICACION

Exteriores. Protege y decora fachadas exteriores, muros, en general cualquier elemento exterior de las construcciones de hormigón, revocos, mortero... Especialmente diseñado para conseguir acabados de diferentes texturas decorativas; gota fratasado, de acabado similar a mortero monocapa raspado. Puede aplicarse también en interiores si se desea el acabado decorativo típico de estos recubrimientos.

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

El soporte debe estar sano, limpio, libre de grasas, polvos y desencofrantes.

Regularizar los fondos con una mano de EDEMORTEX IMP, diluida si fuera necesario en función de la absorción del fondo con un máximo de 15 % de agua. Dejar secar el EDMORTEX IMP al menos 6 horas antes de aplicar el EDMORTEX R (mortero acrílico).

Aplicación a llana:

Aplicar un espesor uniforme entre 1.2 y 1.8 mm. Cuando el producto tire ligeramente, se procede al fratasado con llana de madera o de plástico.

Aplicación mediante pistola de proyección: Se recomienda la aplicación con una boquilla de 6 a 8 mm y una presión de pulverización de 2 kg/cm² manteniendo la pistola perpendicular al soporte y a una distancia constante. Pulverizar con movimientos circulares.

Limpia las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

DATOS TECNICOS

Los datos que se detallan a continuación han sido obtenidos tanto en nuestro laboratorio como en CIDEMCO, laboratorio externo acreditado para realizar ensayos con certificado ENAC para pinturas y recubrimientos.

Acabado	Mate texturado.
Color	Blanco y carta de fachadas..
Diluyente	Agua
Densidad	(1.75+/- 0.05) Kg/lit.
Rendimiento	Variable según textura y superficie. El rendimiento teórico es entre 1.5 y 2.5 Kg/m ²
Punto de inflamación	No inflamable
Secado	Al tacto: 1h:45-3h. Repintado: 24 h.
Conservación en el envase	12 meses sin alteraciones si se mantiene preservado de heladas y altas temperaturas.
Resistencia a la intemperie	Tras la exposición a ultravioleta fluorescente y al agua según UNE –EN ISO 11507:2002 no presenta alteraciones. Ni el brillo se ve afectado ni existe alteraciones en la escala de grises.
Adherencia	Muy buena. UNE-EN ISO 4624:2003.

PRECAUCIONES

- No aplicar a temperaturas de soporte inferiores a los 5°C ni superiores a los 35 °C.
- Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.
- No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente.
- En fachadas de gran superficie, se recomienda la creación de separaciones al estilo de las efectuadas en monocapas.
- No se deben dar manos gruesas. Nunca mayores de 2 mm.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 25Kg.

Nota: La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos de EDERRA, ya sean verbales, por escrito, o mediante ensayos, se practican según nuestra experiencia y actuales conocimientos sobre los productos. Considerando siempre que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados, se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna, puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Obviamente garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras condiciones generales de ventas y suministro.